

ALKIPRIM 95

PRIMARIO ALKIDAL.

DESCRIPCIÓN

ALKIPRIM 95 ES UN PRIMARIO ALKIDAL DE SECADO RAPIDO.

USOS

SE UTILIZA COMO

- PRIMARIO PARA PINTAR SUPERFICIES METÁLICAS COMO ESTRUCTURAS, HERRERÍA, PUERTAS Y EQUIPO INDUSTRIAL.

CARACTERÍSTICAS

ALKIPRIM 95 ES UN PRODUCTO ECONÓMICO DE SECADO RÁPIDO CON BUENA ADHERENCIA Y DUREZA SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rendimiento teórico: 8 a 10 m²/lt

Espesor de película sugerida: 1.5-2 mils

RESISTENCIA QUÍMICA

	DERRNEY SARCOURA	HUMSYAOR
ÁCIDOS	REGIAR	REGIAR
SOVENTES	NR	NR
AGA	BUENA	NOBUENA
ACUIS	BUENA	NOBUENA
SAES	BUENA	NOBUENA

RESISTENCIA AL INTEMPERISMO: BUENA

FLEXIBILIDAD: BUENA

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN: BUENA

RESISTENCIA A LA TEMPERATURA:

Continua: 60-70 °C

No continua: 70-80°C

PRESENTACIÓN: En juegos de 4, 10 y 20 litros.

SUSTRATOS:

METALICOS

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Eliminar cualquier residuo de polvo, grasa o aceite con el solvente S - 4, en caso de existir óxido utilizar un desoxidante o sistema mecánico. Después de aproximadamente 72 hrs de aplicado el primario se recomienda lijar.

REDUCCIÓN DE LA VISCOSIDAD

Agregue solvente S-5 en un 20% o ajustando la viscosidad de 18 a 24 segundos en una copa Ford No. 4.

APLICACIÓN

Con brocha de pelo, rodillo o sistema de aspersión ajustando la presión de aire de 25 a 35 psi a una distancia de 20 a 25 cm.

TIEMPO DE SECADO

Libre de polvo: 10 minutos

Libre de huella: 15 MINUTOS

Duro: 24 horas

APARIENCIA Y COLOR

COLORES MATE: GRIS, ROJO ÓXIDO Y NEGRO

INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

Este producto se deberá aplicar en lugares ventilados y con el equipo de seguridad personal adecuado.