



POLYCASA

PINTURA PARA CONCRETO

DESCRIPCIÓN

POLYCASA 50 ES UN RECUBRIMIENTO HECHO A BASE DE RESINA DE HULE CLORADO, PLASTIFICANTES Y PIGMENTOS INERTES A LOS ALCALIS.

USOS

SE EMPLEA PRINCIPALMENTE PARA PINTAR Y PROTEGER FACHADAS DE APLANADO, CONCRETO, APARENTE, TABIQUE, BLOCKS Y CELOSIAS, SUSTITUYE A LAS PINTURAS VINILICAS DE EXTERIORES EN DONDE SE REQUIERA PONER UN RECUBRIMIENTO MAS RESISTENTE AL AGUA, MALTRATO, RAYONES Y QUE SOPORTE LAVADAS SEVERAS E INTEMPERISMO EXTREMOSO, OBTENIENDOSE CON SU EMPLEO UNA DURACION MAS ROLONGADA.

CARACTERÍSTICAS

POLYCASA 50 ADHIERE FUERTEMENTE SOBRE LAS SUPERFICIES DE CONCRETO Y APLANADO TIENE LARGA DURACION EN EXPOSICIONES PROLONGADAS AL EXTERIOR AUN EN CLIMAS EXTREMOSOS Y ATMOSFERAS INDUSTRIALES, RESISTE LAVADOS CONTINUOS SIN SUFRIR ALTERACIONES EN SU APARIENCIA..

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rendimiento teórico: 7 a 9 m²/lt
Espesor de película sugerida: 1.5-2 mils
Sólidos en peso: 58 a 60 %

RESISTENCIA QUÍMICA

	DERRAMES Y SALPICADURAS	HUMOS Y VAPOR
ACIDO	MALA	MALA
SOLVENTE	MALA	REGULAR
AGUA	MUY BUENA	EXCELENTE
ALCALIS	MUY BUENA	EXCELENTE
SALES	MUY BUENA	EXCELENTE

RESISTENCIA AL INTEMPERISMO:MUY BUENA

FLEXIBILIDAD: MUY BUENA

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN: Buena

RESISTENCIA A LA TEMPERATURA:

NOTA. LOS DATOS ANTERIORES BEBEN SER CONSIDERADOS COMO GUÍA O AYUDA, NO INTENTAN SER RESTRICTIVOS, YA QUE EL TRABAJO EN CAMPO VARÍA Y POR LO MISMO POLYVIL PINTURAS NO SE RESPONSABILIZA DEL TRABAJO EN CAMPO SIN SUPERVISIÓN.

Continua: 70-80 °C

No continua: 80-90°C

PRESENTACIÓN: ENVASES DE 4, 10 Y 20 LTS

SUSTRATOS: CONCRETO

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

ELIMINAR CUALQUIER RESIDUO DE POLVO, GRASA O ACEITE CON SOLVENTE S-5.

REDUCCIÓN DE LA VISCOSIDAD

Agregue solvente S-5 en un 25% o ajustando la viscosidad de 18 a 24 segundos en una copa Ford No. 4.

APLICACIÓN

Con brocha de pelo o sistema de aspersión ajustando la presión de aire de 25 a 35 psi a una distancia de 20 a 25 cm.

TIEMPO DE SECADO

A 25 °C y espesor húmedo de 3 mils.

Libre de polvo: 10-15 minutos

Libre de huella: 20-25 minutos

Duro: 24 horas

APARIENCIA Y COLOR

CUALQUIER COLOR SOBRE PEDIDO

INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

Este producto se deberá aplicar en lugares ventilados y con el equipo de seguridad personal adecuado.